


粘着テープを厚み方向に圧縮した際の反発力を見る試験

サンプル : 50mm×50mm
被着体 : SUS (ヘアライン)
養生条件 : 23℃/50% RH、24hr
測定環境 : 23℃/50% RH
測定速度 : 0.5mm/min
プローブ径 : 直径7mm



※本試験に関する他の試験条件は製品毎の技術資料をご確認ください。

※試験条件が本資料と技術資料で異なる場合、技術資料の条件が実際の測定条件になります。

※本試験条件は当社ホームページの掲載資料が対象です。掲載されていない試験条件につきましては、個別の技術資料をご確認いただくか、担当営業までお問い合わせください。