

**Solventborne****Biobased**

## 产品名称

# ACRYDIC AU-7015-BIO

## 产品描述

ACRYDIC AU-7015-BIO 是一种溶剂型含 OH 的生物基改性丙烯酸树脂，可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。ACRYDIC AU-7015-BIO 对塑胶基材具有优异的附着力，耐化学性好，耐醇性，耐防晒霜性好，与 CAB、NC、醇酸树脂、生物基聚碳酸酯树脂等相容性好等特点。推荐用于消费类电子产品、家用电器产品、汽车内外饰等。

## 用途

家用产品  
消费类电子产品  
汽车内外饰

## 主要特点

含 25%生物基物质  
塑胶基材附着性  
耐化学品性  
耐醇性  
耐防晒霜性  
与 CAB、NC、醇酸树脂、生物基聚碳酸酯树脂等相容性好

## 性状值

	ACRYDIC AU-7015-BIO
外观	透明液体
固含量 (%)	49.0 - 51.0
粘度 (加德纳, 25°C)	H - T
色数 (加德纳)	1 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	1.5 - 3.5
溶液羟值 (mgKOH/g)	28.0 - 38.0
溶剂	乙酸异丁酯, 丁酮

## 储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

## 安全相关数据

请参阅 ACRYDIC AU-7015-BIO 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

231111

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

**DIC Corporation**

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>