

Solventborne**製品名****ACRYDIC A-9521****製品説明**

ACRYDIC A-9521 は溶剤系湿気硬化型シリコンアクリル樹脂で、エポキシシラン硬化剤と共に使用されます。プラスチック、金属、ガラスへの密着性に優れており、プラスチック用塗料をはじめ木工塗料などに適しております。

用途

木工用塗料
プラスチック用塗料

特徴

プラスチック、金属、ガラスへの密着性

性状値

	ACRYDIC A-9521
外観	透明溶液
不揮発分 (%)	49.0 - 51.0
粘度 (ガードナー 25℃)	U - (X - Y)
色数 (ガードナー)	4 max.
酸価 (mgKOH/g 溶液)	3 max.
溶剤	トルエン、酢酸ブチル

保管条件

室温 25℃以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

取扱い上の注意

ACRYDIC A-9521 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

210611

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいようお願い致します。

DIC Corporation詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>