

Solventborne

High solids

製品名

ALUKIDIR EZ-3801-70PR

製品説明

ALUKIDIR EZ-3801-70PR は 溶剤系短油アルキド樹脂で、メラミン樹脂と共に使用されます。高硬度で顔料分散性に優れており、一般焼付用塗料に適しております。

用途

工業用塗料

特徴

硬度

顔料分散性

BTX フリー

性状値

ALUKIDIR EZ-3801-70PR	
外観	透明溶液
不揮発分 (%)	69.0 - 71.0
粘度 (ガードナー 25℃)	(Y-Z) - Z2
色数 (ガードナー)	5 max.
酸価 (mgKOH/g 固形分)	3.0 - 5.0
油種	米糠油、トール油
油長	38
溶剤	ソルベツソ 150、酢酸ブチル、n-ブタノール

保管条件

室温 25℃以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

取扱い上の注意

ALUKIDIR EZ-3801-70PR の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

210610

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいませようお願い致します。

DIC Corporation詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>