

**Solventborne****製品名****ALUKIDIR 16-141****製品説明**

ALUKIDIR 16-141 は 溶剤系中油アルキド樹脂で、金属ドライヤーと共に使用されます。貯蔵安定性に優れており、建築用塗料に適しております。

**用途**

建築用塗料

**特徴**

貯蔵安定性

**性状値**

	<b>ALUKIDIR 16-141</b>
外観	淡黄色透明溶液
不揮発分 (%)	49.0 - 51.0
粘度 (ガードナー 25℃)	Z1 - Z3
色数 (ガードナー)	7 max.
酸価 (mgKOH/g 溶液)	6 max.
油種	亜麻仁油、トール油脂肪酸
油長 (%)	50
溶剤	ミネラルスピリット、キシレン

**保管条件**

室温 25℃以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

**取扱い上の注意**

ALUKIDIR 16-141 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

220322

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいませようお願い致します。

**DIC Corporation**詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>