技术资料

强粘合/可剥离双面胶带

DAITAC® #8612DFT(100)

构成

	丙烯酸类粘合剂(强粘合)
	PET film(PET)
	丙烯酸类粘合剂(再剥离)
	离型纸(剥离纸)

※卷外

特征

- ✓ 适用于粘合难粘合构件和回收构件等的应用。
- ✓ 再剥离面侧具有良好的胶带重工性和再加工性。
- ✓ 聚酯薄膜的芯材具有较高的拉伸强度。
- ✓ 再剥离面侧的剥离感觉较轻，适用于较大接触面的的粘贴。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

用途

- ✓ 家电，OA设备等的回收部件的固定
- ✓ POP相关，display等的固定

物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8612DFT(100)	
				強接着面	再剥離面
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.1	
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	11	10
		PC	N/20mm	10	10
		ABS	N/20mm	10	10
		AC	N/20mm	10	10
再剥离性	60°C90%RH, 12days	SUS (hairline)	-	-	◎：剥离感轻
		PC	-	-	◎：剥离感轻
		ABS	-	-	◎：剥离感轻
		AC	-	-	◎：剥离感轻
剪切保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	＜2	＜2
小球初粘	符合JIS Z 0237	-	No.	8	13

尺寸

最大宽幅：980mm　　标准长度：50米

本资料是我司内部测试和值得信赖的数据，但只是一个示例，仅供参考。请各位用户充分考虑后再使用。请注意，在将本材料的产品应用于标签、贴纸类、构件的固定或其他方面，我们不能保证不与第三方的工业产权(工业产权)相抵触。本资料的部分或全部未经本公司许可不得复制、转载。关于本资料的内容，为了改良等可能不另行通知进行变更。