技术资料

回收部件用的双面胶带

DAITAC® #8616CH

构成

	丙烯酸类粘合剂
	PET film(PET)
	丙烯酸类粘合剂
	离型纸(剥离纸)

※卷外

特征

- ✓ 对各种泡棉、毛毡、金属、塑料等各种被粘物的粘着性优良。
- ✓ 在拆卸零部件时，即使不进行加热等特殊处理，也可以不残粘剥离。
- ✓ 使用PET薄膜基材，强韧，有很好的尺寸稳定性。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

用途

- ✓ OA设备的再利用零部件的固定

物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8616CH
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.1
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	13.5
		PC/ABS	N/20mm	13
剪切保持力	70°C, 0.5kg	-	hr	24 <
拉伸强度	MD	-	N/20mm	71
	TD	-	N/20mm	88
再剥离性	60°C90%RH, 7days	ABS	-	○：无残胶
		HIPS	-	○：无残胶
		镀锌钢板	-	○：无残胶

尺寸

最大宽幅：1000mm　　标准长度：50米

本资料是我司内部测试和值得信赖的数据，但只是一个示例，仅供参考。请各位用户充分考虑后再使用。请注意，在将本材料的产品应用于标签、贴纸类、构件的固定或其他方面，我们不能保证不与第三方的工业产权(工业产权)相抵触。本资料的部分或全部未经本公司许可不得复制、转载。关于本资料的内容，为了改良等可能不另行通知进行变更。