技术资料

强粘合/可剥离双面胶带

DAITAC® #8616DJ-50-2

构成

	丙烯酸类粘合剂(强粘合)
	PET film(PET)
	丙烯酸类粘合剂(再剥离)
	PET离型膜(防静电性)

※卷外

特征

- ✓ 具有优异的粘合性和再剥离性。
- ✓ 将再剥离侧粘贴到液晶面板侧，可以进行无残胶的再加工。
- ✓ 通过防静电的剥离膜，在加工过程中不会发生材料原因造成的纸粉混入。
- ✓ 平滑，尺寸稳定性优异。
- ✓ 聚酯薄膜的芯材具有较高的拉伸强度。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

用途

- ✓ 液晶单元和背光单元的固定。
- ✓ 液晶单元周围使用的薄膜的固定。

物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8616DJ-50-2	
				强接着面	再剥離面
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.05	
全光线透过率	符合JIS K 7105	-	%	85 <	
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	10	5
		偏振片	N/20mm	9	4
		PC	N/20mm	10	5
剪切保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 1	< 1

备注

经过长时间后，粘着力会上升，会有重工影响。请事先确认。
由于是单型的，气泡部的粘贴面可能会变得模糊，不适合全面粘贴。

尺寸

最大宽幅：1000mm　　标准长度：50米

本资料是我司内部测试和值得信赖的数据，但只是一个示例，仅供参考。请各位用户充分考虑后再使用。请注意，在将本材料的产品应用于标签、贴纸类、构件的固定或其他方面，我们不能保证不与第三方的工业产权(工业产权)相抵触。本资料的部分或全部未经本公司许可不得复制、转载。关于本资料的内容，为了改良等可能不另行通知进行变更。