技术资料

高耐热性聚酰亚胺基材胶带

DAITAC® HRT30

构成

聚酰亚胺膜(聚酰亚胺)
丙烯酸类粘合剂
PET离型膜
※卷外

特征

- ✓ 耐热性很好。
- ✓ 绝缘性优异。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

用途

- ✓ 需要耐热性的应用。
- ✓ 基板周围的绝缘用途。

物性

试验名	条件	被粘物	单位	HRT30
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.03
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/25mm	3
剪切保持力	150°C, 0.5kg	SUS (hairline)	hr	>24

尺寸

最大宽幅：980mm　　标准长度：50米

本资料是我司内部测试和值得信赖的数据，但只是一个示例，仅供参考。请各位用户充分考虑后再使用。请注意，在将本材料的产品应用于标签、贴纸类、构件的固定或其他方面，我们不能保证不与第三方的工业产权(工业产权)相抵触。本资料的部分或全部未经本公司许可不得复制、转载。关于本资料的内容，为了改良等可能不另行通知进行变更。