技术资料

聚酯基材胶带

DAITAC® PF-025H

构成

	PET film(PET)
	丙烯酸类粘合剂
	离型纸(剥离纸)

※卷外

特征

- ✓ 具有优异的耐热性和耐久性。
- ✓ 具有优异的粘合性和稳定性。
- ✓ 绝缘性优异。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

用途

- ✓ 各种工业用途、绝缘用途

物性

试验名	条件	被粘物	单位	PF-025H
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.06
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/25mm	14
		PET	N/25mm	13.2
		ABS	N/25mm	12.7
		PC	N/25mm	13.7
		PP	N/25mm	11.4
剪切保持力	70°C, 0.5kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 2
小球初粘	符合JIS Z 0237	-	No.	4
绝缘性	表面电阻(PET面)	-	Ω	10^{14} <
	体积电阻	-	Ω・cm	10^{14} <
	绝缘破坏强度	-	kV/mm	96

备注

PET薄膜采用的是UL94 VTM-2认定品

尺寸

最大宽幅：1000mm　　标准长度：50米

本资料是我司内部测试和值得信赖的数据，但只是一个示例，仅供参考。请各位用户充分考虑后再使用。请注意，在将本材料的产品应用于标签、贴纸类、构件的固定或其他方面，我们不能保证不与第三方的工业产权(工业产权)相抵触。本资料的部分或全部未经本公司许可不得复制、转载。关于本资料的内容，为了改良等可能不另行通知进行变更。