



強接着/再剥離型両面粘着テープ

DAITAC® #8612DFT(100)**■ 構成****■ 特徴**

- ✓ 難接着部材とリサイクルされる部材等とを貼り合わせる用途に最適です。
- ✓ 再剥離面側は、テープ貼り直し性、リワーク性に優れます。
- ✓ ポリエステルフィルムの芯材により、高い引張強度を有します。
- ✓ 再剥離面側は、剥離フィールが軽いため広い接着面積の接着に適します。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ 家電、OA機器等のリサイクル部品の固定
- ✓ POP関連、ディスプレイ等の固定

■ 物性 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

| 試験名 | 条件 | 被着体 | 単位 | #8612DFT(100) | |
|------------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|
| | | | | 強接着面 | 再剥離面 |
| 厚み | 剥離紙を除く | - | mm | 0.1 | |
| 180°ピール接着力 | 23°C, 1hr | SUS (hairline) | N/20mm | 11 | 10 |
| | | PC | N/20mm | 10 | 10 |
| | | ABS | N/20mm | 10 | 10 |
| | | AC | N/20mm | 10 | 10 |
| 再剥離性 | 60°C90%RH, 12日 | SUS (hairline) | - | - | ◎:剥離感軽い |
| | | PC | - | - | ◎:剥離感軽い |
| | | ABS | - | - | ◎:剥離感軽い |
| | | AC | - | - | ◎:剥離感軽い |
| せん断保持力 | 40°C, 1kg | SUS (hairline) | mm/hr | < 2 | < 2 |
| ボールタック | JIS Z0237準拠 | - | No. | 8 | 13 |

■ サイズ

最大幅：980mm

標準長さ：50m

DIC株式会社

コンポジットソリューションBU

https://www.dic-global.com/ja/products/adhesive_tapes/

本資料は、弊社内試験及び信頼し得るとされるデータによるものでありますが、ご参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分ご検討の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。本資料の製品をラベルやステッカー類、部材の固定、その他に応用することに関して、第三者の工業所有権(産業財産権)に抵触しないことを保証するものではありませんのでご了承下さい。本資料の一部または全部を弊社の許可なく複写、転載することは固くお断りいたします。本資料の内容については改良等のため予告なく変更することがあります。