技術資料

ポリエステル基材両面粘着テープ

DAITAC®　#8616S

構成

アクリル系粘着剤
PET film
アクリル系粘着剤
剥離紙

※巻外

特徴

- ✓ 平滑で初期接着性に優れます。
- ✓ 柔軟な素材に接着し、寸法安定性を向上させます。
- ✓ RoHS指令 6 物質を使用しておりません。

用途

- ✓液晶周辺のスペーサー用途
- ✓発泡体の接着用途
- ✓LCDクッション材の素材固定

物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8616S
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.06
180°　ピール接着力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	12
		AL	N/20mm	12
		PP	N/20mm	5
		PET	N/20mm	11
せん断保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/Hr	＜2
ボールタック	JIS Z0237準拠	-	No.	6

サイズ

最大幅：1060mm　　標準長さ：50m

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデーターによるものでありますが、ご参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分ご検討の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。本資料の製品をラベルやステッカー類、部材の固定、その他に応用することに関して、第三者の工業所有権(産業財産権)に抵触しないことを保証するものではありませんのでご了承下さい。本資料の一部または全部を弊社の許可なく複写、転載することは固くお断りいたします。本資料の内容については改良等のため予告なく変更することがあります。