技術資料

低VOCリサイクル部材固定用両面粘着テープ

DAITAC® #8616TDR

構成

	アクリル系粘着剤（低VOCタイプ）
	PET film
	アクリル系粘着剤（低VOCタイプ）
	剥離紙

※巻外

特徴

- ✓ 厚労省室内濃度指針値(平成31年1月)の対象物質(トルエン等)を原料として使用しておりません。
- ✓ 部品をリサイクルする際に、加熱等特別な処理を施さなくとも剥がすことができます。
- ✓ 縦横の強度差が少ない強靭な不織布を使用しているため、リワーク性、解体作業性に優れます。
- ✓ RoHS指令６物質を使用しておりません。

用途

- ✓ OA機器、家電等リサイクルされる部品の固定

物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8616TDR
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.1
180° ピール接着力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	15
		亜鉛メッキ鋼板	N/20mm	14
		PC/ABS	N/20mm	16
せん断保持力	70°C, 0.5kg	SUS (hairline)	hr	24 <
せん断接着力	-	SUS (hairline)	N/4cm²	510
引張強度	MD	-	N/20mm	71
	TD	-	N/20mm	88
再剥離性	60°C90%RH, 7日	亜鉛メッキ鋼板	-	○：糊残り無し
		HIPS	-	○：糊残り無し

サイズ

最大幅：1000mm　　標準長さ：50m

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデーターによるものでありますが、ご参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分ご検討の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。本資料の製品をラベルやステッカー類、部材の固定、その他に応用することに関して、第三者の工業所有権(産業財産権)に抵触しないことを保証するものではありませんのでご了承下さい。本資料の一部または全部を弊社の許可なく複写、転載することは固くお断りいたします。本資料の内容については改良等のため予告なく変更することがあります。