



シリコーンゴム接着用両面粘着テープ

## DAITAC® #8625HPW

## ■ 構成

|  |             |
|--|-------------|
|  | } 剥離紙       |
|  | } アクリル系粘着剤  |
|  | } PET film  |
|  | } シリコーン系粘着剤 |
|  | } PET剥離フィルム |

※巻外

## ■ 特徴

- ✓ 片面がシリコーン系粘着層、逆面がアクリル系粘着層を有しています。
- ✓ シリコーン系粘着面側の離型フィルムも剥離し易い構成となっております。
- ✓ 絶縁性を有しています。
- ✓ RoHS指令 6 物質を使用しておりません。

## ■ 用途

- ✓ シリコーン系部品や難接着部材の固定

## ■ 物性 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

| 試験名        | 条件          | 被着体            | 単位     | #8625HPW           |                    |
|------------|-------------|----------------|--------|--------------------|--------------------|
|            |             |                |        | Si系粘着面             | Ac系粘着面             |
| 180°ピール接着力 | JIS Z0237準拠 | SUS (hairline) | N/20mm | 9.8                | 10.8               |
|            |             | Si Rubber      | N/20mm | 5.9                | 1                  |
| せん断保持力     | 40°C, 1kg   | SUS (hairline) | mm/hr  | < 2                | < 2                |
| ボールタック     | JIS Z0237準拠 | -              | No.    | 22                 | 6                  |
| 絶縁性        | 表面抵抗        | -              | Ω      | 10 <sup>12</sup> < | 10 <sup>12</sup> < |

## ■ サイズ

最大幅：1000mm

標準長さ：50m