



PRODUCT GUIDE

공업용점착테이프

DAITAC® 2025

DAITAC 양면접착 테이프

DIC는 일렉트로닉스, 자동차분야 향으로 합성기술과 도공기술을베이스로, 다양한 니즈에 대응한 공업용 접착 테이프를 제공하고 있습니다.

부직포기재

↓

각종접착용도
Recycle대용
난연

발포체기재

↓

강접착
조면접착

필름기재

↓

각종두께 有
투명성
평활성

무기재

↓








박형

금속박기재

↓

도전성
실드

부직포기재타입 양면테이프

특징	품번	박리지 색 견본	접착력(N/25mm)	두께(mm)	점착제 타입	용 도	최대폭/표준길이
재 박 리 형	#8800CH		15.2	0.145	아크릴계	·강접착이면서도, 해체 시에는 점착제 잔류가 없이 박리할 수 있는 리사이클 대응 테이프입니다. ·기제강도大, 가공적성, 재작업성 양호, 내구성, 내반발성이 우수합니다. ★UL969(File No : MH12834) ※박리지 품명인쇄有	1000mm/50m
	#8800CHW						1060mm/50m
	#8100CH		12.0	0.10	아크릴계	·고강도부직포에 강접착 재박리형 점착제를 함침시킨 리사이클 대응 박형양면테이프입니다. ·내구성, 내반발성이 우수합니다.	1000mm/50m
	#8800DR		15.2(권내) 10.0(권외)	0.145	아크릴 강접착 아크릴 재박리	·우레탄 폼 등에 대한 점착성이 우수한 강접착 점착제와, 경시에 따른 점착력상승이 적은 재박리 점착제의 조합입니다. ·점착력에 차이를 준 양면테이프입니다.	1000mm/50m
용 번	#810HD		15.2	0.145	아크릴계	·전기·자동차에서 건축재·일용품까지 각종용도에 사용할 수 있습니다. ·내반발성, 내구성, 테이프 치수안정성이 우수합니다. ★#810HD는, UL969인증(File No : MH12834) ※Black점착제를 사용한 810HD Black도 있습니다. ※박리지품명인쇄有	1060mm/50m
	#815GT		13.7	0.14	아크릴계	·우레탄 폼을 비롯한 각종 발포체, 펠트, 금속, 플라스틱 등 각종피착체에 대한 점착성이 우수합니다. ★UL969(File No : MH12834)	1060mm/50m
	#815AT		14.0	0.10	아크릴계	·발포체, 펠트, 영판 등의 각종재료의 고정용도로써 폭 넓게 사용 할 수 있습니다.	1060mm/50m
내 충 격	#8810SA-160S		15.2	0.16	아크릴계	·내충격성이 우수하고, 모바일 기기의 내외장부품고정용도에 폭넓게 사용 가능합니다. ·UV도장면에 대한 점착이 특히 우수합니다. ※박리지인쇄有	1200mm/50m
	#8810SA-200S		17.0	0.20			
	#8810SA-BLACK S		15.2	0.16			
대 저 극 성	#8840ER		29.4	0.135	합성고무계	·각종금속, 플라스틱에 강력하게 점착합니다. ·점착이 어려운 기재인 고무류, PE·PP부재의 점착고정에 특히 적합합니다. ※고무재를 고정 할 때는, 고무재료부터 이행성분 등의 영향에 의해, 경사적으로 점착력이 저하하는 경우가 있습니다. 사전에 충분히 확인하신 후, 사용을 부탁드립니다. ※박리지인쇄有	1060mm/50m
	#8840ERS-200		34.0	0.20			
V O C 대 처	#8810TDR		15.0	0.14	아크릴계 (Toluene Free)	·톨루엔·크실렌을 포함한 후생노동성 지침의 실내공기오염대상물질은 원료로써 사용하지 않습니다. ·강접착이면서도, 해체 시에는 점착제 잔류가 없이 벗겨낼 수 있는 리사이클 대응 테이프입니다. ·기제강도大, 가공적성, 재작업성 양호, 내구성, 내반발성이 우수합니다.	1000mm/50m
	#810TB		15.2	0.135	아크릴계 (Toluene Free, Black)	·톨루엔·크실렌을 포함한 후생노동성 지침의 실내공기오염대상물질은 원료로써 사용하지 않습니다. ·전기·자동차부터 건축재료·일용품까지 각종용도에 사용 가능합니다. ·내반발성, 내구성, 테이프 치수안정성이 우수합니다.	1060mm/50m
	AD-140E		15.0	0.14	아크릴계 (무용제)	·무용제형 점착제를 사용하여 VOC, 휘기를 저감한 양면테이프입니다. ·후생노동성 지침의 실내공기오염대상물질은 원료로써 사용하지 않습니다 ·발포체, 펠트, 영판 등의 각종재료의 고정용도로써 폭 넓게 사용되고 있습니다. ※박리지인쇄有	1030mm/50m
난 연	#8810NR-TD		12.7	0.155	아크릴계 (Toluene Free, 난연성)	·할로겐계나 안티몬계의 난연제를 원료로써 사용하고 있지 않은 환경대응형 난연성 양면 테이프입니다. 톨루엔, 크실렌 등을 원료로써 사용하지 않습니다. ·내구성, 내반발성이 우수합니다. ★UL94-VTMO인정(File No : E130059) ※박리지품명인쇄有	1000mm/50m
내 열	#8180		13.2	0.14	아크릴계	·150℃내열성을 갖는 양면테이프입니다. ·고온개소에서 내열점착성, 내크립성이 우수하며, 기재에 내열부직포를 채용함으로써, 내향변성, 내구성에도 우수합니다. ·열원주변부의 고온개소에서 부재접착에 적합합니다.	1000mm/50m

발포체기재타입 양면테이프








특징	품번	박리지 색 견본	접착력(N/25mm)	두께(mm)	점착제 타입	용 도	최대폭/표준길이
방 수	#8402BLACK-150		15.0	0.15	아크릴계	·형상추종성이 우수한, 특수 폴리올레핀 발포체를 기재로 한 강점착타입의 박형 발포체 양면 테이프입니다. ·점착성, 방수성이 우수하며, 모바일기기의 내외 부품고정용도 등에 사용 되고 있습니다.	980mm/50m
	#8402BLACK		15.0	0.20			
	#84010BLACK		10.0	0.10			
	#84015BLACK		15.0	0.15			
	#84020BLACK		15.0	0.20			
	#84025BLACK		18.0	0.25			
	#84030BLACK		20.0	0.30			
	NDS300		18.0	0.30			860mm/50m
+ 발 포 체	SCW900		7.5(권내) 11.0(권외)	0.9	아크릴계	·형상추종성과 재박리성이 뛰어난 PET+특수 우레탄 발포체를 기재로 한 발포체 양면 테이프로 작업성을 향상시킵니다.	980mm/30m
고 두 께	#8404BLACK		19.6	0.4	아크릴계	·형상추종성이 우수한, 특수 폴리올레핀 발포체를 기재로 한 강점착타입의 양면 테이프입니다. ·차폴리올레핀 점착성, 실링성이 우수합니다. ·내충격성이 우수하며, 엠펙셀, 사이드 몰드, 각종 패널 등의 점착에 적합합니다. ·조면에 대한 점착이 우수합니다.	980mm/50m
	#8408BLACK			0.8			960mm/10m
	#8412BLACK			1.2			

표 중의 수치는 측정치의 일레이며 보증치는 아닙니다. Slitting 사이즈에 대해서는 상담하여 주세요.

특징	품번	박리지 색 견본	점착력(N/25mm)	두께(mm)	점착제 타입	용 도	최대폭/표준길이
VOC 대책	#8402TD-150		15.0	0.15	아크릴계 (Toluene Free)	·#8402BLACK-150의 Toluene Free 점착제 타입의 양면테이프입니다.	980mm/50m
	#8402TD		15.0	0.2	아크릴계 (Toluene Free)	·#8402BLACK의 Toluene Free 점착제 타입의 양면테이프입니다.	980mm/50m
	#8404TD Black		19.6	0.4	아크릴계 (Toluene Free)	·#8404BLACK의 Toluene Free 점착제 타입의 양면테이프입니다.	980mm/30m
강접착	STA400		18.0	0.4	아크릴계 (Toluene Free)	·강접착성을 가지며, 내박리성이 상당히 우수합니다.	980mm/50m

필름기재타입 양면테이프










특징	품번	박리지 색 견본	점착력(N/25mm)	두께(mm)	점착제 타입	용 도	최대폭/표준길이
고 박	#8602TNW-05		5.0	0.005	아크릴계	·두께 10μm 이하의 극박형 양면 테이프입니다. ·타발 가공성이 우수합니다. ·박리 필름이 벗겨지기 쉬워서, 작업성이 우수하기 때문에 그라파이트 시트 등의 박형 시트의 고정에 적합합니다.	1000mm/ 100-150m난척
	#8603TNW-10	초극박형	8.0	0.01			
	#8606TN		7.0	0.03	아크릴계	·두께 30μm의 박형 양면 테이프입니다. ·타발가공성이 우수합니다. ·박형이면서도 초기 점착성이 우수하기 때문에, 각종부품의 고정에 최적입니다.	1000mm/50m
표 면	#8616S		12.0	0.06	아크릴계	·평활성, 초기점착성, 내열성이 우수합니다. ·수지판, 투명 필름의 점착에 적합합니다. ·발포체 등의 유연소재와 점착 시, 치수안정성을 향상 시킵니다. ·다양한 두께 라인업에 의해, 스페이스 용도 등 적절한 두께를 선정해서 사용 가능합니다.	1060mm/50m
	#8625S		12.0	0.08			
	#8650S		12.0	0.10			1000mm/50m
	#8675S		12.0	0.125			
	#86100S		12.0	0.15			
	#86188S		9.0	0.25			980mm/50m
	#8616V		13.0	0.07	아크릴계	·우레탄 폼을 비롯 한 각종 발포체, 펠트, 금속, 플라스틱 등 각종피착체에 대한 점착성이 우수합니다. ·발포체 등의 유연소재와 점착 시, 치수안정성을 향상 시킵니다 ★UL969(File No : MH12834)	1000mm/50m
재 박 리 형	#8616CH		13.5	0.10	아크릴계	·강접착이면서도 해체시에는 점착제 잔류 없이 벗겨낼 수 있는 리사이클대용 테이프 입니다. ·기재강도大, 가공적성, 재작업성 양호, 내구성, 내반발성이 우수합니다.	1000mm/50m
	#86100CH		13.0	0.19	아크릴계	·강접착이면서도 해체시에는 점착제 잔류 없이 벗겨낼 수 있는 리사이클대용 양면테이프 입니다. ·발포체 등의 유연한 소재와 점착하여, 치수안정성을 향상시킵니다. ·100μm PET 필름을 기재로 사용하여, 박리지에서 떼기 쉽고, 작업성을 향상시킵니다.	1000mm/50m
	#8616TDR		15.0	0.10	아크릴계 (Toluene Free)	·점착성, 평활성이 우수합니다. ·틀루판·크실렌을 비롯한 후생노동성 지침의 실내공기오염대상물질들 원료로써 사용하고 있지 않습니다.	1000mm/50m
내 반 발	FRT30		9.0	0.03	아크릴계	·내반발성이 우수하며, FPC반발력에 의한 LCD패널의 들뜸현상을 방지하는데에 최적입니다.	1000mm/50m
	FRT50		11.0	0.05			
	FRT100		15.0	0.10			
	RTS30-S		11.0	0.03	아크릴계	·내반발성이 우수하며, FPC반발력에 의한 LCD패널의 들뜸현상을 방지하는데에 최적입니다. ·차광성이 우수합니다.	1000mm/50m
	RTS50-S		11.5	0.05			
	RTS60-S		13.5	0.06			
	RTS85-S		16.0	0.085			
강 접 착	#8616UJ-50		13.0	0.05	아크릴계	·초강점착성인 양면점착테이프 입니다. ·액정패널과 백라이트 유닛의 점착고정에 최적입니다. ·박리필름의 대전방지처리가 먼지의 부착 등을 방지합니다.	1000mm/50m
	#8625UJ		20.0	0.10			1000mm/50m
	#8616UJ Black-50(N)		13.0	0.05	아크릴계	·차광성, 초강점착성의 양면점착테이프입니다. ·액정패널과 백라이트 유닛의 점착고정에 최적입니다. ·박리필름의 대전방지처리가 먼지의 부착 등을 방지합니다. ·할로겐계 화합물을 원료로써 사용하고 있지 않은 Halogen Free 타입의 제품입니다.	1000mm/50m
	#8625UJ Black(N)		20.0	0.10			1000mm/50m
단 면 재 박 리	#8612DFT		11.0(권내) 10.0(권외)	0.10	아크릴 강점착 아크릴 재박리	·재박리 / 강점착성 양면 테이프 입니다. ·재박리면은 해체시에는 피착체에 잔사없이 벗겨낼 수 있는 리사이클대용 양면테이프으로써 사용 할 수 있습니다. ·POP의 점착에 최적입니다.	980mm/50m
단 면 재 박 리 전 착	#8625HPW		10.8(권내) 9.8(권외)	0.10	아크릴계 실리콘계	·실리콘계 / 아크릴계 점착제를 조합한 타입의 양면테이프입니다. ·실리콘점착제면은, 점착이 어려운 UV도장면이나, 실리콘 고무 등의 점착에도 뛰어난다. ※실리콘 고무재의 종류에 따라서는, 실리콘점착제가 변질될 경우가 있습니다. 사전에 충분한 검토하신 후 사용 해 주시기를 부탁드립니다.	1000mm/50m
대 저 크 성	#8625ER-140		29.0	0.14	합성 고무계	·각종금속, 플라스틱에 강력하게 점착합니다. ·점착이 어려운 기재인 고무류, PE-PP부재의 점착고정에 특히 적합합니다. ·가공성, 작업성이 우수합니다. ※박리지인쇄有	1060mm/50m

표 중의 수치는 측정치의 일례이며 보증치는 아닙니다. Slitting 사이즈에 대해서는 상담하여 주세요.


필름·발포체기재 단면테이프

특징	품번	박리지 색 견본	접착력(N/25mm)	두께(mm)	점착제 타입	용 도	최대폭/표준길이
박인페	IL-05G		3.5	0.005	아크릴계 (Black)	·박형이면서도 점착성이 우수합니다. ·흑색이라, 시인성이 우수합니다.	1000mm/ 100~150m난척
	IL-10G		4.5	0.01			
절연	PF-025H		14.0	0.06	아크릴계	·평활성, 투명성이 양호한 PET기재 점착 테이프입니다. ·내열성이 우수합니다. ·PET기재는 UL94-VTM2인정제품입니다.	1000mm/50m
	PF-050H		17.6	0.085			
	PF-075H		17.6	0.11			
	PF-100H		19.1	0.135			
	HRT30		3.0	0.03	아크릴계	·25µm 폴리이미드를 기재로하여, 내열성과 절연성이 뛰어납니다.	980mm/50m
	PI-025		9.8	0.05	아크릴계	·25µm폴리이미드를 기재로 채용하여, 고내열성 점착제를 사용한 점착 테이프입니다. ·박리필름은 작업성이 우수하며, 가공성이 향상됩니다. ·고내열성, 절연성의 요구개소에 사용 해 주십시오. ★UL510FR인정(File No : E167390)	980mm/50m
차광	LS-016H(N)		6.0	0.03	아크릴계 (Black)	·Black 코팅 PET기재 + 흑색점착제의 차광성이 우수한 점착 테이프입니다. ·박형이면서도 차광성·점착성이 우수합니다. ※Black 코팅 PET기재에 투명층이 있기 때문에, 사용방법에 따라서는 단면방향으로 빛이 흐르는 경우도 있습니다. 사전에 확인 후 사용을 부탁 드립니다.	1000mm/50m
	LS-025H(N)		11.0	0.05		·Black PET기재 (Black 코팅 포함) + 흑색점착제의 차광성이 우수한 점착 테이프입니다. ·차광성·점착성이 우수합니다.	960mm/50m
	LS-050H		12.0	0.075		·Black PET기재 + 흑색점착제의 차광성이 우수한 점착 테이프입니다. ·차광성·점착성이 우수합니다.	960mm/50m
보호필름	PACHICUT PET50SER		0.1	0.07	아크릴계	·액정표시장 등의 보호필름용도, 초미점착이므로 잔사없이 벗겨낼 수 있습니다. ·PET기재라서, 적절한 강성을 띄어 첩부작업성이 뛰어납니다.	1090mm/100m
	SOFTACK PO CLEAR 80SER		0.2	0.10	아크릴계	·액정표시장 등의 보호필름용도, 초미점착이므로 잔사없이 벗겨낼 수 있습니다. ·유연한 폴리올레핀필름 기재로 인해, 추종성이 우수합니다.	1090mm/100m
비산방지	HC1100SF-TP		6.0 (강화Glass)	0.094	아크릴계	·하드코팅 표면의 지문제거성이 우수합니다. ·휴대단말의 기기의 Glass제 보호패널의 강도향상과, Glass 비산을 방지하는 하드코팅 점착 필름입니다. ·투명성이 우수하고 필름 표면은 업계 최고수준의 연필경도 (2 ~ 3 H / 점착제포함) 를 갖고 있습니다. ·하드코팅 표면에는 PET기재의 보호필름이 붙어 있습니다.	960mm/ 100m-150m난척
	HC2120SF-TP		6.0 (강화Glass)	0.12			

무기재타입 양면테이프

특징	품번	박리지 색 견본	접착력(N/25mm)	두께(mm)	점착제 타입	용 도	최대폭/표준길이
내열	#8080		10.3	0.06	아크릴계	·내열성점착제를 사용한 무기재 양면 테이프입니다. ·150℃ 내열성을 가지며, 전발생성이 양호합니다. ·각종명판, 공업용부품의 점착에 폭넓게 사용 되고 있습니다. ★UL969(File No : MH12834)	1000mm/50m
난연	#8080NR		10.0	0.05	아크릴계 (난연성)	·할로겐계 난연제나 안티몬계 난연제를 원료로서 사용하지 않은 환경대응형 난연성 무기재 양면 테이프 입니다. ·각종난연성이 필요한 부재의 고정에 최적입니다. ★UL510FR인정(File No : E167390)	1000mm/50m
도전	#8035N		7.0	0.03	아크릴계 (도전성)	·도전성점착제를 사용한 무기재 양면 테이프입니다. ·도전성이 필요한 개소의 점착에 사용 할 수 있습니다.	1000mm/50m

무기재타입 고투명양면테이프

특징	품번	박리지 색 견본	접착력(N/25mm)	두께(mm)	점착제 타입	용 도	최대폭/표준길이
고투명	ZB7011W		11.0 (강화 Glass)	0.025	아크릴계	·투명성이 우수합니다. ·플라스틱 등에서 발생하는 Out Gas 억제에 우수합니다. ·타발 등의 가공성이 우수합니다.	980mm/ 100m-150m난척
	ZB7012W		11.0 (강화 Glass)	0.05			

금속박 특수기재타입 양면테이프



특징	품번	박리지 색 견본	접착력(N/25mm)	두께(mm)	점착제 타입	용 도	최대폭/표준길이
전선	#8520FDW-50		9.0	0.05	아크릴계 (도전성)	·도전부직포기재의 도전성 양면테이프입니다. ·유연성이 우수하기때문에, 굴곡부분이나 요철부분에 대한 첩부가 가능합니다. ·높은 도전성, 실드성이 필요한 부재의 점착에 적합합니다.	1000mm/50m
	#8530AD		9.8	0.09	아크릴계 (도전성)	·알루미늄박 기재의 도전성 양면테이프입니다. ·높은 도전성, 방열성, 실드성이 필요한 부재의 점착에 적합합니다.	1000mm/50m

표 중의 수치는 측정치의 일레이며 보증치는 아닙니다. Slitting 사이즈에 대해서는 상담하여 주세요.

금속박·특수기재타입 단면테이프





특징	품번	박리지 색 견본	점착력(N/25mm)	두께(mm)	점착제 타입	용 도	최대폭/표준길이
금속박·특수기재타입 단면테이프	E-1100LC		16.7	0.04	아크릴계	·18μm전해동박기재의 박형 실드 테이프입니다. ·내구성, 내반발성이 우수합니다. ·전자파실드, 방열, 그라운딩용으로 사용 해 주십시오.	1000mm/50m
	E-2100LC		17.6	0.07	아크릴계	·35μm전해동박기재의 실드 테이프입니다. ·내구성이 우수합니다. ·전자파실드, 방열, 그라운딩용으로 사용 해 주십시오. ★UL510FR인정(File No : E167390)	1000mm/50m
	E-2300ND		12.0	0.065	아크릴계 (도전성)	·35μm얇은전해동박기재 + 도전성점착제의 실드 테이프입니다. ·내구성이 우수합니다. ·전자파실드, 방열, 그라운딩용으로 사용 해 주십시오. ★UL510FR인정(File No : E167390)	500mm/50m
	E65CU		12.8	0.065	아크릴계 (도전성)	·전해동박기재 + 도전성점착제의 실드 테이프입니다. ·풍부한 두께 라인을 갖고 있습니다. ·내구성, 내반발성이 우수합니다. ·전자파실드, 방열, 그라운딩용으로 사용 해 주십시오.	1000mm/50m
	E-5025CF		9.0	0.025	아크릴계 (도전성)	·도전부직포기재의 도전단면테이프 입니다. ·유연성이 우수하기 때문에, 굴곡부분이나 요철부분에 대한 접부가 가능합니다. ·전자파실드, 방열, 그라운딩용으로 사용 해 주십시오.	1000mm/50m
	52050LA		17.6	0.095	아크릴계	·연질 알루미늄박기재의 점착테이프입니다. 다양한 두께 Line Up이 있습니다 ·전자파실드, 방열시트용으로 사용 해 주십시오.. ★UL510FR인정(File No : E167390)	1000mm/50m
	52080LA		19.6	0.125			
	52100LA		19.6	0.145			
	52050AD		14.7	0.08	아크릴계 (도전성)	·50μm연질 알루미늄박기재 + 도전성점착제의 실드테이프입니다. ·내구성이 뛰어납니다. 스테인레스에 대한 도전성이 특히 우수합니다. ·전자파실드, 방열, 그라운딩용으로 사용 해 주십시오. ★UL510FR인정(File No : E167390)	1000mm/50m

표 중의 수치는 측정치의 일레이며 보증치는 아닙니다. Slitting사이즈에 대해서는 상담하여 주십시오.

■점착력



준 비 : 양면점착테이프는, 25μm의 PET로 보강한다.

접 부 : 테이프를 피착체에 가접부 하여, 2kg롤러 1회 왕복가압한다.

방 치 : 23℃50%RH하에서 1시간 방치.

측 정 : 23℃50%RH하, 180°방향으로 300mm/분의 속도로 당겨서 벗겨낼 때의 강도를 측정한다.

【UL 인정내용의 확인방법】

〈UL969:MH12834〉 〈UL94:E130059〉 〈UL510:E167390〉

1) 인터넷에서 UL의 Web Site에
http://www.ul.com/ → UL Web Site TOP로

2) 검색서비스의 페이지로 이동한다
「Online Certifications Directory」을 클릭 → 검색페이지TOP에

3) Search방법을 선택한다 (File No. 로 검색할 경우)
UL File Number 을 클릭 → File No. 입력 페이지로

4) File No.에 「MH12834 or E130059 or E167390」을 입력하여 검색한다
Search를 클릭 → 검색결과와 표시

5) 상세내용을 표시시킨다
GGU2.MH12834 를 클릭 → 상세내용의 표시

6) 목적의 재료를 확인한다
QANZ2.E167390.를 클릭 → 확인 완료

오테이프 선정 시에 주의해야 하는 피착체

종 류	요 인
P P · P E	····· 표면장력이 낮으므로, 점착하기 어려움.
P V C	····· 가스제의 이행으로 인해 점착제가 가스화함.
고 무	····· 각종 첨가제가 점착체에 악영향을 끼침.사전평가 진행이 적합함.
발 포 체	····· 다공질, 조면이기때문에, 점착면적감소.
모 르 타 르	····· 다공질, 알칼리성분에 의한 영향.
타 일	····· 물기가 많은 장소에서의 사용 (내수·내습)
G l a s s	····· 직사광선(자외선)에 의한 점착제의 열화.
방 오 도 장	····· 실리콘계·불소계 첨가제 첨가로 인해 점착하기 어려움.


·플라스틱의 임계표면장력 (dyne/cm²)

PET	PVC	폴리스틸렌	PP	PE	불소 수지	실리콘수지
46	39	37	28	22	18.5	18

점착하기 쉬움 ← → 점착하기 어려움

□첨부작업, 테이프 보관 시의 주의

- 첨부온도는 20℃ 정도가 적당합니다.
- 피착체 표면의 수분, 먼지, 기름기, 이형제는 제거 해 주십시오.
- 첨부후의 가압은 충분히 해 주십시오.
- 직사광선을 피하고, 폴리에틸렌 봉투에 넣어, 실온에서 보관 해 주십시오.
- 테이프는 세로적재로 보관합니다.



⚠️ 안전상 주의

1. 취급상 주의

- 접착테이프는 각각의 사양에 따라 용도가 달라지므로, 용도에 맞는 것을 선정해서 사용 해 주십시오.
- 접착테이프는 가연성이며 극미량의 인화가 쉬운 성분을 포함하고 있으므로 발화원으로부터 멀리 피해서 필요한 국소 배기 장치의 설치 등을 실시한 적절한 작업환경하에서 취급해 주십시오.
- 접착테이프는 피부에 닿거나, 눈에 들어가면 신체에 이상을 초래하는 경우가 있으므로, 장갑, 안경 등의 적절한 보호구를 착용 해 주십시오.
- 정전기의 발생을 방지하기 위하여 가공기등의 정전기 발생이 쉬운 장소에서는 적절한 제전장치를 설치하는 등의 정전기대책을 세워주십시오.
- 제품의 절단 등(특히 바리지)은 미끄러워서 사람이 넘어지는 경우가 있기에 보행지역에는 놓지 않도록 해 주십시오.

2. 보관상 주의

- 직사광선을 피하고, 환기가 잘되는 어둡고 시원한 곳에 세로로 쌓아 보관해 주십시오. 또한, 발화원이 되는 물건은 가까이 하지 않도록 해 주십시오.
- 사용하고 남았을 경우는 폴리에틸렌에 넣어 재포장하시고 외기에 노출되지 않도록 보관해 주십시오.
- 제품을 양호한 상태에서 사용하기 위해서는 오래된 것은 남기지 마시고, 먼저 넣은 것을 먼저 사용하도록 철저히 해 주십시오.

3. 응급 처치

- 피부에 부착된 경우...피부에서 떼어내고 물과 수성비누로 씻어주십시오. 그리고, 가려움이나 염증 등 피부 이상이 보일 경우는 전문의에게 치료를 받아주십시오.
- 삼켰을 경우...바로 토해내고 이상을 느낄 경우는 빨리 전문의에게 치료를 받아주십시오.
- 눈에 들어간 경우...깨끗한 물로 충분히 씻어 내고 이상을 느낄 경우에는 전문의에게 치료를 받아주십시오.

부탁 말씀

- 본 안내 중의 데이터는 폐사 시험 및 신뢰할 수 있다고 생각되는 데이터에 따른 것입니만, 참고용으로 드리는 일레이며 보증치는 아닙니다. 수요가 여러분께서는 용도, 용법에 합치하는 것을 확인하신 후 사용해 주십시오.
- 본 안내의 제품 사양은 양해 없이 변경되는 경우가 있으므로, 신규로 사용하실 때는 하기 연락처에 문의하신 후 사용해 주십시오.
- 본 안내 제품의 사용 혹은 응용에 대해서는 제삼자의 공업소유권에 저촉되지 않음을 보증하는 것은 아니므로 양해하여 주십시오.

수요가 여러분께서는 각각의 취급 등의 상태에 맞는 적절한 처치를 취하여 주실 것을 부탁 드립니다.

DIC Corporation Color & Comfort

<http://www.dic-global.com>

Composite Solutions Business Unit Head Office

DIC Building , 7-20, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku,
Tokyo, Zip-code 103-8233 Japan
Phone: +81-3-6733-5940 FAX: +81-3-6733-5958

Osaka Branch

5-19, Kyutaro-machi 3-chome, Chuo-ku,
Osaka, Zip-code 541-8525 Japan
Phone: +81-6-6252-9509 FAX: +81-6-6282-0079

Shanghai DIC Pressure-Sensitive Adhesive Materials Co.,Ltd.

Part A of Floor1&2, (No.71 Warehouse) Building 3,
No.17 Hancheng Road, China (Shanghai) Free Pilot Trade Zone,
Shanghai 200131, People's Republic of China
TEL.+86-21-5868-2011 FAX.+86-21-5866-0125
e-mail: tape-sales@dic.com.cn

DIC (Guangzhou) Co.,Ltd.

Room 1801,18th Fl.,Peace World Plaza,366
Huan Shi Dong Road,Guangzhou 510060,
People's Republic of China
TEL.+86-20-8384-9737 FAX.+86-20-8384-8283

DIC Trading (HK) Limited

Rm.1304, 13th/FI.,East Ocean Centre,
98,Granville Rd.,Tsim Sha Tsui
East,Kowloon,Hongkong,People's Republic of China
TEL.+852-2723-6111 FAX.+852-2723-4607

DIC (Taiwan) Ltd.

Room,801 8th Fl.,Chang An Bldg.,
No.18,Chang An East Road,Section1,Taipei,Taiwan
TEL.+886-2-2551-8621 FAX.+886-2-2562-9240

DIC KOREA Corporation

3rd Fl., The Korea Chamber of Commerce & Industry,
39 Sejong-Daero, Jung-Gu, Seoul,
04513, Republic of Korea
Tel.+82-2-317-6200 FAX.+82-2-752-1059

DIC (Malaysia) Sdn.Bhd.

Plot 501&502, Persiaran Sabak Bernam, Section 26,
Kawasan Hicom, 40400 Shah Alam, Selangor, Malaysia
TEL.+60-3-5191-0033 FAX.+60-3-5191-7199

DIC GRAPHICS (THAILAND) CO.,LTD.

159/34 SERM-MIT TOWER 20th Floor, Soi Asoke, Sukhumvit 21 Road,
Kwang North Klongtoey, Khet Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Tel.+66-2-260-6630 FAX.+66-2-260-6641



최신 제품 정보는 하기 QD코드를 통해 폐사 홈페이지에서 확인해 주십시오.

https://www.dic-global.com/en/products/adhesive_tapes/