

## 耐溶剤性タイプ<sup>®</sup> パンデックス330の性状と配合バリエーション

- 特徴**
- ・耐薬品性・耐溶剤性に優れます。
  - ・低硬度配合では圧縮永久歪の小さいポリウレタンが得られます。

パンデックス		330	
粘度@75°C	mPa·s	5000-10000	
硬化剤		MOCA	TMP
硬度 JIS A		85±2	51±2
引張強度	MPa	22	4
引裂強度	kN/m	64	22
反発弾性 ASTM D2632	%	18	6
25%圧縮永久歪 22hr@70°C	%	22	3