

## 高強度タイプ TDI-エステル系プレポリマー

- 特徴**
- ・機械特性や耐摩耗性に優れ、強靭性のポリウレタンが得られます。
  - ・幅広い硬度域のラインアップを揃えています。
  - ・耐薬品性、耐油性が良好です。
  - ・エーテル系ポリウレタンに比べ、耐熱性が良好です。

パンデックス		361E	372E	380E	385L	390E	394E	356E
粘度@80°C	mPa·s	4000-7000	3000-8000	1200-3000	1800-3800	1000-2500	1000-3000	800-1800
硬化剤		MOCA	MOCA	MOCA	MOCA	MOCA	MOCA	MOCA
硬度 JIS A		58±2	68±2	82±2	86±2	90±2	94±2	96±2
引張強度	MPa	32	37	46	45	46	41	44
反発弾性 ASTM D2632	%	35	38	22	29	25	36	35

・硬化剤の変更により、MOCAフリー配合にも対応できます。