

特殊タイプ[®] TDI-エステル系プレポリマー

特徴 •エーテル系ポリウレタンに比べ、機械特性、耐熱性に良好です。
•高強度タイプに比べ、反発弾性、低温特性が良好です。

パンデックス		270E	305E	101EH
粘度@80°C	mPa·s	3000-5000	1000-1800 @75°C	1000-2000 @75°C
硬化剤		MOCA	MOCA	MOCA
硬度 JIS A		70±2	90±2	90±2
引張強度	MPa	25	40	38
反発弾性 ASTM D2632	%	39	30	30