

## 一般タイプ° TDI-エーテル系プレポリマー

**特徴** •低温特性に優れます。

- 低硬度域のラインアップを揃えています。
- 切削加工性に優れます。
- 低粘度で成形時のハンドリング性が良好です。

パンデックス		P-870	P-870HV	P-880	P-814	P-910	P895
粘度@80°C	mPa·s	250-450	400-800	200-600	300-600	900-600	600-1200
硬化剤		MOCA	MOCA	MOCA	MOCA	MOCA	MOCA
硬度 JIS A		71±2	69±2	80±2	89±2	91±2	93±2
引張強度	MPa	10	11	18	20	23	25
反発弾性 ASTM D2632	%	41	32	34	30	34	38

•硬化剤の変更により、MOCAフリー配合にも対応できます。